

# Трассовый раствор

## Trass- und Natursteinmörtel



### РЕМОНТ КАМЕННЫХ КЛАДОК УКЛАДКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Артикул  
126450-мешок 40 кг.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для укладки плит и ступеней из природного камня, для укладки керамических плит полов, для укладки мостовых, испытывающих высокую нагрузку. В качестве выравнивающего раствора наилучшим образом подходит для сырых кладок, с последующим нанесением гидроизоляционного слоя saniрующей штукатурки. Наносится вручную.

#### СОСТАВ:

Изготавливается в виде сухого порошка, относится к группе строительных растворов MG III по стандарту DIN 1053 и к группе PIII по стандарту DIN 18550. ▼ *Трассовый раствор* применяется с песком зернистостью 0-4 мм.

#### СВОЙСТВА:

▼ *Трассовый раствор* морозостоек, устойчив к воздействию солей талых вод и препятствует выцветанию клинкерной кладки.

#### ОТВЕРЖДЕНИЕ:

Жизнеспособность раствора прим. 4 часа.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Набрызгиванием и вытягиванием.

#### ТОЛЩИНА СЛОЯ (ОШТУКАТУРИВАНИЕ):

Толщина первого слоя прим. 1 см, толщина второго слоя также прим. 1 см.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Возможно ▼ *Адгезионная эмульсия*.

#### ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД:

Оберегать от прямого и интенсивного воздействия солнечных лучей.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание хорошо смочить. Удалить органические слои. Основание должно быть минеральным, крепким, без разделительных слоев.

#### ЗАТВОРНАЯ ВОДА:

прим. 6 л на 40-кг мешок (при укладке природного камня)  
прим. 6,5 л на 40-кг мешок (в качестве штукатурного и сглаживающего раствора)

#### РАСХОД:

прим. 1,3 кг/м<sup>2</sup> на каждый миллиметр слоя.

#### ЗЕРНИСТОСТЬ: 0-4 мм

**ТЕМПЕРАТУРА ВЫРАБОТКИ:**

От +5°C до +35°C.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**

Водой, затвердевшие остатки счищаются механически или при помощи  *Очистителя Хайди*.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Предварительно обильно смочите основание. Оберегайте от интенсивных солнечных лучей и сильного ветра. Не наносится на гипсовые основания.

**БИОЛОГО- / ХИМИКО- / ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА****ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА:**

Трассовый цемент с соответствующими добавками.

**ПЕРЕКРЫВАЕМОСТЬ:**

После затвердевания можно наносить все стандартные краски.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****УПАКОВКА:**

Мешки по 40 кг

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения в заводской упаковке 12 месяцев.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

GISCODE ZP1.



**ООО «ГИДРОИЗМАТ»**

+7 (812) 309-93-05

+7 (812) 987-28-38

**196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 11, корп. С, оф.111**

[Gidroizmat@gmail.com](mailto:Gidroizmat@gmail.com)

[www.Gidroizmat.ru](http://www.Gidroizmat.ru)

[www.Akvabloker.ru](http://www.Akvabloker.ru)

[www.KleiGermetik.ru](http://www.KleiGermetik.ru)