

Уплотнительный раствор

Уплотнительный раствор - Файн

Sperrmortei / Sperrmortel feine



ВНЕШНЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

▼ *Уплотнительный раствор* представляет собой ремонтный раствор универсального применения, используемый для ремонта бетона, изготовление галтелей (плинтусов) и т.п. Материал устойчив к морской воде. Другой возможностью применения является заделка швов каменной кладки и заполнение трещин.

СОСТАВ:

▼ *Уплотнительный раствор* представляет собой полимерно-модифицированный водоотталкивающий ремонтный раствор

СВОЙСТВА:

Хорошее сцепление, незначительная усадка

ОТВЕРЖДЕНИЕ:

жизнеспособность раствора - прим. 2 часа;
конец отверждения - через прим. 5 часов

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

С помощью мастерка

ТОЛЩИНА НАНОСИМОГО СЛОЯ:

Максимально 5 см за один рабочий приём

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

Обеспечить защиту от прямого облучения солнцем

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ:

▼ *Расширяющийся раствор*

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:

Основу смочить до состояния матовой влажности, добавив в случае необходимости ▼ *Адгезионную эмульсию*.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

От +5°C до +35°C

РАСХОД:

Прим. 1,8 кг на 1 литр заполняемого пространства. Для галтели с шириной 5 см расход составляет прим. 2 кг на 1 погонный метр.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Промыть водой, засохшие части удалить ▼ *Очистителем ХАЙДИ* (очиститель извести, высолов и остатков растворов) или механическим путём.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

Основу обильно смочить.
Защитить от сильного облучения солнцем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основы:	Полимерно-модифицированный водоотталкивающий ремонтный раствор
Доступен для хождения:	Через 1 день
Допустимы нагрузки:	Через 1 день: последующее покрытие допустимо через 4 часа
Прочность растяжения при изгибе:	Через 28 дней ~ 7 Н/мм ²
Прочность при сжатии:	Через 28 дней ~ 60 Н/мм ²
Устойчивость к морозу и солям оттаивания:	Обеспечена
Размер гранулы:	▼ Уплотнительный строительный раствор: 0-2 мм ▼ Уплотнительный строительный раствор - Файн: 0-1 мм
Пропорция смеси:	3 литра затворной воды на 25 кг сухой растворной смеси
Усадка:	</= 0,3 мм/м
Перекрываемость:	Через 4 часа
Дополнительные материалы:	▼ Адгезионная эмульсия (для повышения эластичности, сцепляемости и водонепроницаемости раствора) и вода

АРТИКУЛ:

126400

ХРАНЕНИЕ:

В сухом прохладном месте. Срок хранения в оригинальной упаковке не менее 12 месяцев.



ООО «ГИДРОИЗМАТ»

+7 (812) 309-93-05

+7 (812) 987-28-38

Gidroizmat@gmail.com

www.Gidroizmat.ru

www.Akvabloker.ru

www.KleiGermetik.ru

196105, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 11, корп. С, оф.111